

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaCeram® LatexGrout

LATTICE DI RESINE SINTETICHE PER STUCCHI CEMENTIZI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaCeram® LatexGrout è un'emulsione acquosa di resine sintetiche e specifici additivi che viene utilizzata al posto dell'acqua di impasto per miscelare gli stucchi della linea SikaCeram® (SikaCeram®-SmallGrout, SikaCeram®-LargeGrout, SikaCeram®-CleanGrout) in tutte le situazioni in cui siano richieste alla fuga maggiori compattezza e resistenza e minori porosità e potere assorbente.

IMPIEGHI

SikaCeram® LatexGrout può essere utilizzato al posto dell'acqua nei seguenti casi:

- Pavimenti ceramici soggetti ad elevato traffico pedonale
- Rivestimenti ceramici posati su legno
- Rivestimenti ceramici posati in esterno o in piscina
- Pavimenti soggetti a frequenti ed energici lavaggi quali bagni, docce di palestre, centri sportivi, ecc.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Aumenta l'adesione alla piastrella
- Aumenta la durezza superficiale
- Aumenta la flessibilità
- Aumenta le resistenze meccaniche
- Riduce l'assorbimento

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Emulsione acquosa a base di resine sintetiche e additivi speciali
Imballaggio	Bottiglia da 1 kg - tanica da 5 kg Refer to current price list for packaging variations.
Aspetto / Colore	Emulsione liquida bianca
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato in imballaggi originali, non aperti e non danneggiati in condizioni asciutte a temperature tra +5°C e +35°C. Fare sempre riferimento alla confezione.
Densità	~1,08 kg/L

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Prodotto da miscelare	Quantità di SikaCeram® LatexGrout
	SikaCeram® CleanGrout	1,4 L per sacco da 5 kg
	SikaCeram® SmallGrout	1,9 L per sacco da 5 kg
	SikaCeram® LargeGrout	5,5 L per sacco da 25 kg
Temperatura ambiente	+5°C min.; +35°C max.	
Temperatura del substrato / supporto	+5°C min.; +35°C max.	

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout

MISCELAZIONE

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout e sostituire le quantità di acqua con SikaCeram® LatexGrout

APPLICAZIONE

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout

L'impasto deve presentarsi cremoso e facilmente spatolabile. Una volta eseguita la stuccatura non dovranno essere lasciate tracce di stucco e lattice sulla superficie delle piastrelle perché una volta seccate sarebbero molto difficili da pulire e rimuovere.

SikaCeram® LatexGrout usato al posto dell'acqua d'impasto non altera in alcun modo il colore dello stucco. Si consiglia però di non accostare fughe riempite con prodotto miscelato con acqua a fughe riempite con prodotto miscelato con SikaCeram® LatexGrout perché la diversa porosità dei due stucchi induriti evidenzerebbe la differenza di impasto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso, pulire tutti gli attrezzi e l'attrezzatura per l'applicazione con acqua. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

LIMITAZIONI

- Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout
- Non usare per la stuccatura di materiali porosi e assorbenti quali il cotto. In tal caso impastare lo stucco cementizio solo con acqua.
- Non applicare sotto irraggiamento diretto del sole.
- Non utilizzare per sigillare giunti di dilatazione o comunque soggetti a movimento; in tal caso utilizzare prodotti della linea Sikaflex® o Sikasil®.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaCeram® LatexGrout
Ottobre 2019, Version 01.01
020404010010000008

SikaCeramLatexGrout-it-IT-(10-2019)-1-1.pdf